DACD
Partenaire · Chimie · Environnement
LUPROTEC PROFLON

DA 0802/1

FICHE TECHNIQUE

SECUROUTE

RÉSINE ASPHALTIQUE DRAINANTE POUR RÉFECTION DES NIDS DE POULE
ACCROCHE DIRECTE MÊME SUR SUPPORT MOUILLÉ
REMISE EN ÉTAT FACILE ET RAPIDE, CIRCULATION IMMÉDIATE
FORMULATION À BASE DE LAITIER DE HAUT FOURNEAU ET DE LIANT BITUMINEUX

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

État : *solide*
Densité : *1,50 à 1,70*
Odeur : *de bitume*
Couleur : *noire*
pH : *sans*
Point éclair : *sans*

PROPRIÉTÉS

SECUROUTE *est un matériau provenant d'un enrobage de laitier de haut fourneau concassé par un liant bitumineux fluxé et dopé avec un agent caoutchouteux, spécialement adapté pour son utilisation. Sa présentation simple permet une mise en œuvre rapide.*

Avantages : *son application aisée supprime les déplacements d'équipes "lourdes", l'immobilisation de matériels coûteux, l'arrêt du trafic et ne nécessite aucune main d'œuvre spécialisée. Composition antidérapante, autobloquante, résistante, efficace. Son liant auto-adhésif assure une tenue parfaite, même sur aciers et fontes après compactage, se soude au support même mouillé et sans primaire d'accrochage. Ses divers composants, en se combinant rejettent partiellement les phases aqueuses qui ont servi de véhicule au bitume. Cette rupture mutuelle conduit finalement à un complexe tertiaire colloïdal qui se trouve maintenu tant que les phases aqueuses résiduelles ne sont pas entièrement évacuées soit par évacuation naturelle (temps sec), soit par dialyse (au contact de l'eau). Le revêtement obtenu ne demande pas à être renourri périodiquement. L'opération onéreuse est donc supprimée.* **SECUROUTE** *n'adhère ni aux pneus, ni aux outils, ni aux instruments de manutention. Compatibilité totale avec le béton, la pierre, l'asphalte et les termacadams, reste insensible au gel, au sel, à l'eau. Il s'agit d'un procédé physico-chimique, permettant : une mise en œuvre à froid par toutes températures et en toutes saisons, sans arrêt de la circulation ni du stationnement, de supporter un trafic intense et les trépidations dues au passage des véhicules et trains. Granulométrie précise et constante.*

Domaines d'utilisation : *cette résine est principalement destinée pour tous les travaux de réparations et réfections : nids de poule, flaches, affaissements divers, reprofilage de tranchées, dégâts dus au gel, dégradations des parkings, quais, trottoirs, halls, voies d'accès, nivellement et scellement de tampons divers, tranchées, regards, reprises après adjonction d'eau, de gaz, d'électricité poses de lampadaires, etc…*

Pouvoir couvrant : *20 Kg permettent de couvrir environ 1 m² pour 1 cm d'épaisseur.*

Solutions et Produits pour la Maintenance, les Traitements et l'Hygiène
Unité de Recherches et de Fabrication
Parc d'activités Mathias – BP 9 – 26320 St Marcel-lès-Valence
Tél : 04 75 58 80 10 - Fax : 04 75 58 74 46
e-mail : contact@dacd.com - site web : www.dacd.com
S.A.S au capital de 1 500 000 € - R.C.S. Lyon SIREN 453 231 565 – APE 4671Z
N° Intracommunautaire FR 20 453 231 565 - Siège Social, Vaulx-en Velin (69).

04/11

DACD
Partenaire · Chimie · Environnement
LUPROTEC PROFLON

Utilisation de **SECUROUTE** *suivant le tableau indiqué ci-dessous*

APPLICATIONS	DILUTION	MODE D'EMPLOI
Réparations, réfections, scellements, nivellements.	*Prêt à l'emploi.*	*1°) Balayer : les débris, les poussières et l'eau. Une surface mouillée n'empêche pas l'adhérence de* **SECUROUTE.** *Si la cavité est trop profonde, combler le fond en partie avec des concassés appropriés avant épandage de* **SECUROUTE.** *2°) Verser sur la partie dégradée une quantité suffisante de* **SECUROUTE** *jusqu'à ce que le nivellement soit d'un bon centimètre au dessus du niveau souhaité avant le compactage. Bien recouvrir les bordures de la réparation.* *3°) aussitôt après, compacter* **SECUROUTE** *avec le dos d'une pelle, d'une dame, d'une plaque vibrante. La circulation reste la meilleure façon de compacter* **SECUROUTE.** *Il durcira de plus en plus pour atteindre au bout de 15 jours ses performances optimales.* **Nota :** *comme le durcissement et la cohésion du matériau s'effectuent par évaporation des huiles de fluxage du liant, il est déconseillé de fermer la surface de l'enrobé par un saupoudrage (ciment, plâtre, sable, etc...). De par la nature de la composition de* **SECUROUTE,** *il est évident que des températures élevées favorisent un durcissement plus rapide de la réparation.*

Recommandation : *conservation de 2 ans en seau bien fermé à l'abri du gel dans un local frais et ventilé.*

D.A.C.D. ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisées ses produits et des conditions de leur emploi. D.A.C.D. n'assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier. Les informations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque cas déterminé.

Solutions et Produits pour la Maintenance, les Traitements et l'Hygiène
Unité de Recherches et de Fabrication
Parc d'activités Mathias – BP 9 – 26320 St Marcel-lès-Valence
Tél : 04 75 58 80 10 - Fax : 04 75 58 74 46
e-mail : contact@dacd.com - site web : www.dacd.com
S.A.S au capital de 1 500 000 € - R.C.S. Lyon SIREN 453 231 565 – APE 4671Z
N° Intracommunautaire FR 20 453 231 565 - Siège Social, Vaulx-en Velin (69).

04/11